

Технические характеристики фиброцементных панелей CLADDIT (TDS)

Название характеристики	Значение
Плотность	1,45 г/см ³
Внешний вид поверхности	Под дерево или гладкая
Допуск по длине	± 3 мм
Допуск по толщине	± 0,3 мм
Пористость	< 40 %
Прочность на изгиб (минимум)	> 22 МПа
Ударопрочность	20 кДж/м ²
Группа горючести готовых изделий	Г1 (не горят сами по себе и гаснут сразу после удаления внешнего огня)
Группа горючести базовой плиты	НГ (негорючая)
Содержание асбеста	Отсутствует
Выбросы других опасных веществ	Отсутствуют
Коэффициент температурного расширения	0,0045 mm/(m·°C)
Коэффициент расширения при полном влагопоглощении (до 30%)	<0,2% (2mm/m)
Относительная влажность базовой плиты при хранении в надлежащих условиях	12 %
Атмосферостойкость	не менее 10 лет